

PAIGUM PINTURA EPOXI AL AGUA

Ficha nº P/3-407

NATURALEZA COMPONENTES	Pintura epoxi acuosa en emulsión para aplicaciones sobre zonas con niveles de humedad ligera. Apta para el pintado de superficies sanitarias, descontaminable. Producto bicomponente. Relación de mezcla: A:B (en peso) 4:1												
CARACTERÍSTICAS PROPIEDADES	<p>Aspecto: Brillante</p> <p>Densidades:</p> <table> <tr> <td>Componente A:</td> <td>1,45 grs/cm³</td> </tr> <tr> <td>Componente B:</td> <td>1 “</td> </tr> <tr> <td>Del conjunto:</td> <td>1,34 “</td> </tr> </table> <p>Contenido en solidos (%)</p> <table> <tr> <td>Componente A:</td> <td>67,5</td> </tr> <tr> <td>Componente B:</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Del conjunto:</td> <td>75</td> </tr> </table> <p>Viscosidad (copa FORD nº 4): 25</p> <p>Abrasión (S. TABER ABR5.): 25</p> <p>Resistencia Química: Buena: Disolventes y ácidos inorgánicos Moderada: ácidos orgánicos</p> <p>Este recubrimiento también se puede formular, bajo pedido, con propiedades fungicidas y bactericidas</p>	Componente A:	1,45 grs/cm ³	Componente B:	1 “	Del conjunto:	1,34 “	Componente A:	67,5	Componente B:	97	Del conjunto:	75
Componente A:	1,45 grs/cm ³												
Componente B:	1 “												
Del conjunto:	1,34 “												
Componente A:	67,5												
Componente B:	97												
Del conjunto:	75												
APLICACIÓN	<p>Ejecución de la mezcla A+B EXCLUSIVAMENTE POR AGITACIÓN MECÁNICA INTENSA. Mínimo 2 min.</p> <p>Tiempo de inducción recomendado: 5-10 min.</p> <p>Pot-life de la mezcla (a temperatura del cuarto): 45 min.</p> <p>Temperatura límite de aplicación: + 7° C</p> <p>Consumo; 180 gr/m². y capa.</p> <p>Dilución recomendada: agua del 20 % para 1ª mano “ menor dilución (según soporte) “ 2ª “</p> <p>Repintado entre capas: Mínimo 6 horas . Máximo 48 horas. Puesta en servicio 24 horas</p> <p>Admite la confección de morteros autonivelantes con la adición de árido(0,1 a 0,5) En proporción 1:1</p>												
PRESENTACIÓN	<p>Colores: Rojo 220, Verde 216, Arena 217, Gris 232, Piedra 222 (Otros colores consultar)</p> <p>Juegos o kits predosificados de 4 y 15 kg.</p>												
NORMAS DE SEGURIDAD	<p>Símbolo “C” (Corrosivo)</p> <p>Frases R: R/20/21/22, R43</p> <p>Frases S: S26, S36/37/39, S45</p>												

Esta ficha sustituye a la P/1-407 y esta editada con carácter orientativo. PAIGUM, S.A., se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso y declina toda responsabilidad sobre aplicaciones incorrectas, aconsejando siempre un asesoramiento puntual.