

## PAIGUM POL. PINTURA PARA SUELOS 100% EXTRACTO SECO

Ficha nº P/3-408

<b>NATURALEZA COMPONENTES</b>	Disocianatos aromático en disolución. Producto BICOMPONENTE
<b>CARACTERÍSTICAS PROPIEDADES</b>	<p>Densidad : 1,11 á 1,15 según color.  Materia fija : 100%  Viscosidad Brookfield : 500 m.p.a. aprox.  Dureza al Péndulo : 180 seg. (DIN 53175, película de 50 micras )  Perdida por abrasión : 4 mg. Film 50 micras (Taber cs 10/1000)</p> <p>Producto formulado libre de disolventes, muy adecuado para ambientes cerrados de difícil ventilación (cisternas, depósitos..) y allí donde la evacuación de disolventes no pueda ser asumida por motivos de seguridad, higiénicos o sanitarios.</p> <p>Clasificación al fuego : M1 (Sobre solera de hormigón)</p>
<b>APLICACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Soportes limpios, secos y desengrasados; libres de polvo y suciedad.</li> <li>* En soportes inorgánicos de acabado muy fino o pulimentado (gres, metales, cemento pulimentado...) utilizar IMPRIMACIÓN CERÁMICA 2 C.</li> <li>* Cementos inconsistentes, degradados, etc., utilizar IMPRIMACIÓN CONSOLIDANTE 2 C.</li> <li>* Aplicaciones exclusivamente al interior.</li> <li>* Mínimo una capa, siendo aconsejable dos.</li> <li>* Consumo, según estado y naturaleza del soporte: entre 150 y 250 grs. por m<sup>2</sup>. y capa.</li> <li>* No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C. ni humedad relativa de más del 80%.</li> <li>* Secado al polvo 2-3 horas.  Al tacto 4-6 horas ( útil para repintar).  Transitable a las 24 horas. No demorar el repintado más de este plazo.</li> <li>* Herramientas habituales: rodillo, air-less, etc. Limpieza de las mismas con DILUYENTE PAIGUM o, en su defecto, tricloretileno, xileno o acetona.</li> <li>* Evitar en lo posible (o disimularlos) los empalmes o "tajos" de aplicación ya que, si bien tienden a igualarse con el tiempo, en principio resultan muy evidentes, desmereciendo la calidad del acabado.</li> </ul>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Juegos o kits de 5 y 12 Kgs.  Colores: Rojo 220, Verde 216, Arena 217, Gris 232, Piedra 222 y color neutro para teñir con nuestras BASES PIGMENTARIAS PAIGUM (Ficha A/2-103).  Estabilidad, en el envase original y sin abrir. Un año.</p>
<b>NORMAS DE SEGURIDAD</b>	<p>Etiquetado de seguridad. Frases: R-20, R-42, S-26, S-38, S-45.  Utilizar guantes, difícil eliminación, una vez polimerizado sobre la piel.  Si se aplica a pistola o air-less y muy especialmente si se hace en lugares con nula o mala ventilación, es preceptivo el uso de equipo de protección integral.</p>

Esta ficha sustituye a la P/1-408 y esta editada con carácter orientativo. PAIGUM, S.A., se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso y declina toda responsabilidad sobre aplicaciones incorrectas, aconsejando siempre un asesoramiento puntual.